

Sonnenschein A600 cellen / A602/3300

INDUSTRIAL BATTERIES / NETWORK POWER

Sonnenschein A600 heeft uitzonderlijke energiebesparende eigenschappen en daarenboven een robuuste betrouwbaarheid, bewezen over meerdere decenia in installaties over de hele wereld.

Part Nummer: NGA6023300HS0FA

TOEPASSINGEN



SPECIFICATIES

- Zeer lage gasproductie door de interne gasrecombinatie
- 20 jaar ontwerp levensduur bij 20 °C omgevingstemperatuur (80 % restcapaciteit van C₁₀)
- Lange stockagetijd tot 2 jaar bij 20 °C mogelijk, zonder herlading door de lage zelfontlading
- Leverbaar met standaard HB behuizing of in optie UL94-V0
- Cellen in overeenstemming met DIN 40 742
- Ontworpen in overeenstemming met IEC 60896-21/-22
- Vervaardigd in Europa in onze ISO 9001 gecertificeerde fabrieken



Ontwerplevensduur
20 jaar



Losse
elementen



Buisjesplaten



Recycleerbaar



Recombinatie
technologie



Weerstaat
aan diep
ontladingen



Onderhoudsvrij
(geen water
bijvullen)



RECYCLEER MET EXIDE.

EXIDE Technologies is trots op zijn inzet voor een beter milieu. Een geïntegreerde aanpak van de productie, distributie en de recyclage van lood-zuur batterijen is ontwikkeld om een veilig en verantwoord gebruik van al de producten te verzekeren.



Voor extra informatie neem contact op met
[uw locale verdeler a.u.b.](mailto:uw_locale_verdeler@u.b)

TECHNISCHE GEGEVENS EN KARAKTERISTIEKEN

Nominale spanning	2 V
Floating	2,27 V/C @ 20 °C
Capaciteit	CP 10min 1,6V/C 20°C 4200W/Bloc CC 10h 1,8V/C 20°C 3286Ah
Kortsluitstroom	16100 A (IEC60896-21/22)
Interne weerstand	0,1 mΩ (IEC60896-21/22)

Aansluitpool	4 x F M8
Aansluitpool Aandraaimoment	20 Nm
Behuizing	UL 94 HB (ABS)
Temperatuurgrenzen	-40°C to 55°C
Afmetingen (l x b/w x h)	214 x 578 x 816 mm
Gewicht	238 kg
Origine	Bad Lauterberg, Duitsland


ONTLADING MET CONSTANT VERMOGEN

W @ 20 °C	3m	5m	10m	15m	20m	30m	45m	1h	90m	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	15h	20h	40h	60h	80h	120h
1,900 V/C	2116	2098	2060	2016	1984	1930	1800	1728	1534	1362	1098	894	766	679	609	555	515	483	381	321	175	121	92,8	64,5
1,870 V/C	2284	2260	2200	2134	2094	2036	1960	1876	1700	1538	1264	1046	884	766	678	614	568	523	403	342	185	127	96,8	66,6
1,850 V/C	2510	2480	2380	2280	2200	2104	2066	1952	1796	1652	1374	1136	958	837	737	662	602	558	421	352	190	130	99,7	68,5
1,830 V/C	2846	2800	2760	2576	2510	2276	2174	2064	1890	1724	1448	1210	1022	882	775	696	635	585	437	363	196	134	103	70,6
1,800 V/C	3256	3200	3108	2942	2854	2648	2514	2312	2018	1814	1536	1300	1092	942	827	739	673	617	456	374	202	139	106	72,8
1,750 V/C	3718	3688	3602	3336	3180	2978	2826	2526	2166	1902	1632	1378	1164	994	866	771	700	640	466	378	204	140	107	73,6
1,700 V/C	3940	3940	3858	3722	3600	3332	3066	2702	2272	1950	1668	1414	1200	1022	892	793	717	655	474	383	207	142	108	74,6
1,650 V/C	4308	4216	4060	3944	3820	3612	3260	2872	2400	2060	1706	1426	1218	1034	901	802	726	665	479	387	209	143	109	75,3
1,600 V/C	4888	4680	4200	4100	4000	3814	3400	3008	2468	2080	1712	1442	1228	1042	909	808	732	670	483	389	210	144	110	75,7

ONTLADING MET CONSTATE STROOM

A @ 20 °C	3m	5m	10m	15m	30m	45m	1h	90m	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	13h	17h	20h	40h	60h	80h	120h
1,900 V/C	1036	1036	1036	1004	958	920	872	784	704	572	489	427	376	338	310	283	259	208	167	147	80,2	55,6	43,1	30,2
1,870 V/C	1248	1248	1248	1226	1190	1065	948	862	780	656	548	469	410	367	334	303	277	224	182	159	87,9	60,8	46,6	32,4
1,850 V/C	1546	1546	1546	1458	1296	1140	1020	920	832	694	580	503	442	397	362	328	299	240	191	167	90,7	62,8	48,2	33,3
1,830 V/C	1684	1684	1684	1616	1416	1225	1100	984	884	746	622	537	471	420	381	345	314	251	199	173	93,3	64,7	49,6	34,3
1,800 V/C	1918	1918	1918	1796	1614	1437	1294	1112	986	796	660	567	496	442	399	361	329	259	205	179	96,2	66,4	50,9	35,1
1,750 V/C	2034	2034	2034	1970	1856	1657	1518	1264	1068	850	697	596	520	463	418	377	344	273	214	185	98,6	67,7	52	35,9
1,700 V/C	2336	2336	2336	2220	2048	1881	1710	1358	1130	870	713	608	530	474	427	385	351	278	218	189	100	68,4	52,5	36,2
1,650 V/C	2640	2640	2640	2412	2214	2038	1812	1416	1166	894	726	619	539	481	433	391	356	281	221	190	100	68,7	52,8	36,4
1,600 V/C	3088	3088	3088	2808	2496	2208	1900	1468	1210	910	738	626	545	486	438	395	360	284	223	192	100	68,7	52,9	36,4

Maatschets



Aantal Cycli i.f.v. DOD

